

本報告書の全部又は一部の無断
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. SB-19-004040

試験報告書

依頼者 株式会社 四川 殿
品名 デニム <①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧> 8点
試験項目 染色堅ろう度 ほか

2019年 6月 18日付で当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

カケン

〒721-0952 広島県福山市曙町5丁目22-7

一般財団法人 **カケンテストセンター**

西部検査所

Tel (084)-981-2510 Fax (084)-981-2509

2019年 6月 20日

記




1. 試験結果

試験項目		試験結果				試験方法
		①	②	③	④	
耐光堅ろう度 (級)	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	JIS L 0842
洗濯堅ろう度 (級)	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	JIS L 0844 A-2号
	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦堅ろう度 (級)	汚染	乾燥	3-4	2-3	4	JIS L 0849 II形
		湿潤	1-2	3	2	

試験項目		試験結果				試験方法
		⑤	⑥	⑦	⑧	
耐光堅ろう度 (級)	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	JIS L 0842
洗濯堅ろう度 (級)	変退色	4-5	4-5	4-5	/	JIS L 0844 A-2号
	汚染	4-5	4-5	4-5		
摩擦堅ろう度 (級)	汚染	乾燥	3	3-4	3	JIS L 0849 II形
		湿潤	3	2	3	

試料



以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口 (ロット) 全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当センターは一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認 作成