

本報告書の全部又は一部の無断
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. SB-19-006125

試験報告書

依頼者 株式会社 四川 殿
品名 ①レーヨン生地 (反物) インジゴ染 OW
②レーヨン生地 (反物) インジゴ染 OW+色止め加工
③BT-01-816 インジゴデニム 篠原 OW
④BT-01-816 インジゴデニム 篠原 OW+色止め加工
⑤DM-6065-7 インジゴデニム クロキ OW
⑥DM-6065-7 インジゴデニム クロキ OW+色止め加工
⑦HIT-737 インジゴデニム クロキ OW
⑧HIT-737 インジゴデニム クロキ OW+色止め加工
⑨KM-7065-9 インジゴデニム クロキ OW
⑩KM-7065-9 インジゴデニム クロキ OW+色止め加工

10点

試験項目 摩擦堅ろう度



2019年 7月 22日付で当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

カケン

〒721-0952 広島県福山市曙町5丁目22-7

一般財団法人 **カケンテストセンター**

西部検査所

Tel (084)-981-2510 Fax (084)-981-2509

2019年 7月 24日


記

1. 試験結果

試験項目			試験結果					試験方法
			①	②	③	④	⑤	
摩擦堅ろう度 (級)	汚染	乾燥	2-3	3-4	3	3	3	JIS L 0849 II形
		湿潤	1-2	1-2	1	3	1	

試験項目			試験結果					試験方法
			⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
摩擦堅ろう度 (級)	汚染	乾燥	3	3	3	3	3	JIS L 0849 II形
		湿潤	3	1-2	3	1	3	

試料



以上